

tesa® 4964

Informazioni Prodotto



Nastro biadesivo con supporto in tessuto

Descrizione prodotto

tesa® 4964 è composto da un supporto in tessuto flessibile e resistente allo strappo con un sistema adesivo in gomma.

Si raccomanda di eseguire test preliminari prima di applicare tesa® 4964 su superfici plastificate

Tratti di sostenibilità

> 50% del contenuto di carbonio è di origine biologica nell'intero prodotto senza liner (testato secondo EN 16640)



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- L'adesivo ha un alto grammatura, ideale per applicazioni di montaggio su superfici irregolari.
- tesa® 4964 può essere rimosso nella maggior parte dei casi senza lasciare residui adesivi su superfici solide.

Applicazione

- Posa di moquette
- Fresatura a nido d'ape
- Laminazione di solette per scarpe e protezioni per tacchi (lavorazione della pelle)
- Giunzione di teli/tessuti

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	tela	• Spessore totale	390 µm
• Massa adesiva	gomma naturale	• Colore	bianco
• A base biologica (contenuto di bio-carbonio)	50 %		

tesa® 4964

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 6 % | • Resistenza all'umidità | medio |
| • Resistenza alla trazione | 80 N/cm | • Resistenza di breve periodo alle temperature | 110 °C |
| • Resistenza ad agenti chimici | basso | • Resistenza statica allo scivolamento a 23°C | medio |
| • Resistenza agli emollienti | buono | • Resistenza statica allo scivolamento a 40°C | basso |
| • Resistenza all'invecchiamento (UV) | medio | • Tack | ottimo |

Adesività su

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| • Adesività su ABS (iniziale) | 7.3 N/cm | • Adesività su PET (dopo 14 giorni) | 7.2 N/cm |
| • Adesività su ABS (dopo 14 giorni) | 7.8 N/cm | • Adesività su PP (iniziale) | 6.8 N/cm |
| • Adesività su Alluminio (iniziale) | 7.2 N/cm | • Adesività su PP (dopo 14 giorni) | 6.9 N/cm |
| • Adesività su Alluminio (dopo 14 giorni) | 7.3 N/cm | • Adesività su PS (iniziale) | 7.2 N/cm |
| • Adesività su PC (iniziale) | 7.4 N/cm | • Adesività su PS (dopo 14 giorni) | 7.5 N/cm |
| • Adesività su PC (dopo 14 giorni) | 7.5 N/cm | • Adesività su PVC (iniziale) | 6.9 N/cm |
| • Adesività su PE (iniziale) | 5.3 N/cm | • Adesività su PVC (dopo 14 giorni) | 7 N/cm |
| • Adesività su PE (dopo 14 giorni) | 5.4 N/cm | • Adesività su Acciaio (iniziale) | 7.5 N/cm |
| • Adesività su PET (iniziale) | 6.5 N/cm | • Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni) | 7.6 N/cm |

Info aggiuntive

Ulteriori versioni del prodotto appositamente progettate per l'applicazione nella fresatura a nido d'ape:

PV15: Nastro biadesivo con supporto in tessuto; liner in carta glassine marrone

Varianti del liner:

PV0: Carta glassine marrone (standard)

tesa® 4964

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4964>