


tesa® 7950

Informazioni Prodotto



Nastro filmico monoadesivo nero opaco da 50 µm

Descrizione prodotto

tesa® 7950 è un nastro monoadesivo opaco, composto da un supporto in film PET ultra sottile e da un adesivo acrilico modificato nero.

Caratteristiche

- Spessore: 50 µm
- Ottime prestazioni nella schermatura della luce
- Superficie nera ultra opaca con un livello di brillantezza del 2,5%.
- Eccellenti prestazioni anti-impronta
- Ottima resistenza ai graffi
- Elevata resistenza alla pelatura e al taglio
- Eccellenti proprietà di resistenza alla repellenza
- Eccellente resistenza alle condizioni ambientali più difficili

Applicazione

- Fissaggio all'interno delle sorgenti luminose a LED e nei display a schermo piatto
- Schermatura della luce nei componenti elettronici di consumo

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-------|
| • Supporto | film di PET | • Spessore totale | 50 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | • Spessore del liner | 50 µm |
| • Tipo di liner | PET | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|-----------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 60 % | • Resistenza di breve periodo alle temperature | 130 °C |
| • Resistenza alla trazione | 36.7 N/cm | • Resistenza di lungo periodo alle temperature | 60 °C |
| • Densità ottica | 5.7 | • Tensione di ripartizione | 4500 V |

tesa® 7950

Informazioni Prodotto

Adesività su

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| • Adesività su ABS (iniziale) | 4 N/cm | • Adesività su Vetro (dopo 14 giorni) | 4.7 N/cm |
| • Adesività su ABS (dopo 14 giorni) | 5 N/cm | • Adesività su PC (iniziale) | 3.8 N/cm |
| • Adesività su Alluminio (iniziale) | 4 N/cm | • Adesività su PC (dopo 14 giorni) | 5 N/cm |
| • Adesività su Alluminio (dopo 14 giorni) | 4.6 N/cm | • Adesività su Acciaio (iniziale) | 4 N/cm |
| • Adesività su Vetro (iniziale) | 3.8 N/cm | • Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni) | 4.6 N/cm |

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=7950>