



# tesa® 4965 Original

## 製品案内

強粘着・高保持力PETフィルム基材両面テープ

## 製品の説明

透明なポリエステルを基材とした両面テープで、標準剥離ライナーには赤色半透明のPP（ポリプロピレン）が用いられています。高保持力を有し、プラスチックなどのあらゆる被着体に高接着します。

## 用途

- 自動車産業におけるABS等プラスチック部品の固定
- 家具の装飾部分やモールドの固定
- UV塗装品の固定

## 仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

## 製品の構成

ライナー	MOPP	総厚	205 µm
基材	PETフィルム	色	透明
Post-consumer recycled content of backing	90 %	ライナーの色	赤
粘着剤	アクリル系		

## 特性 / 性能

破断伸び	50 %	耐可塑剤性	優れる
引張強度	20 N/cm	耐湿性	非常に優れる
23°Cせん断強度	非常に優れる	耐熱性（短時間）	200 °C
40°Cせん断強度	非常に優れる	耐熱性（長時間）	100 °C
Temperature resistance min.	-40 °C	耐老化性（UV）	優れる
タック	優れる	耐薬品性	優れる





# tesa® 4965 Original

## 製品案内

### 被着体ごとの粘着強さ

• ABS粘着力 (初期)	10.3 N/cm	• PET粘着力 (14日後)	9.5 N/cm
• ABS粘着力 (14日後)	12 N/cm	• PP粘着力 (初期)	6.8 N/cm
• アルミニウム粘着力 (初期)	9.2 N/cm	• PP粘着力 (14日後)	7.9 N/cm
• アルミニウム粘着力 (14日後)	10.6 N/cm	• PS粘着力 (初期)	10.6 N/cm
• PC粘着力 (初期)	12.6 N/cm	• PS粘着力 (14日後)	12 N/cm
• PC粘着力 (14日後)	14 N/cm	• PVC粘着力 (初期)	8.7 N/cm
• PE粘着力 (初期)	5.8 N/cm	• PVC粘着力 (14日後)	13 N/cm
• PE粘着力 (14日後)	6.9 N/cm	• スチール粘着力 (初期)	11.5 N/cm
• PET粘着力 (初期)	9.2 N/cm	• スチール粘着力 (14日後)	11.8 N/cm

### 備考

Liner variants:

PV0: red MOPP-film (80µm; 72g/m<sup>2</sup>)

PV1: brown glassine paper (69µm; 80g/m<sup>2</sup>)

PV2: brown glassine paper (78µm; 90g/m<sup>2</sup>)

PV4: branded white paper liner (104µm; 120g/m<sup>2</sup>)

PV8: white MOPP friction liner (80µm; 72g/m<sup>2</sup>)

PV20: branded brown paper liner (69µm; 80g/m<sup>2</sup>)

Technical values may slightly vary depending on liner and substrate.

According to VDA278 analysis, tesa 4965 does not contain any single substances restricted by the drafted GB regulations (China) as well as the indoor concentration guideline by Health, Labour and Welfare Ministry (Japan).



# tesa® 4965 Original

製品案内

## 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04965>