



tesa® 4549

製品案内



巻き戻しが容易な布テープ

製品の説明

tesa®4549は、145メッシュのレーヨン繊維の基材と天然ゴム粘着剤を使用した耐引裂き性に優れた布テープです。柔軟性に富みなじみの良いテープです。

巻き戻しがスムーズで、機械で貼り付けをする工程に理想的で、幅広い用途に使用できます。

特徴

- ・ 低い巻き戻し力により自動貼り付け機能が向上します。
- ・ 凹凸な表面に対し、均一で良好な粘着性能を発揮します。
- ・ 皺を発生することなく、凹凸表面に適応します。
- ・ テープ表面に記載が可能です。
- ・ 高い引張り強度があります。
- ・ 滑らかに順応します。
- ・ 色：黒と白があります。

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

用途

主な用途

- ・ 自動車や機械産業で発生する振動の吸収
- ・ 釘、ねじ、その他の振動を包み込む
- ・ 木・金属・プラスチックなどの棒やケーブルの結束
- ・ 端部の補強と保護
- ・ ケーブル接続
- ・ 製本
- ・ ガラスシーリング

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

製品の構成

- | | | | |
|---|----------|-------|--------|
| ・ サステナブルな原料の配合 | 71 % | ・ 粘着剤 | 天然ゴム |
| ・ Total bio-based carbon content excl. liners (acc. ASTM D6866) | | ・ 総厚 | 300 µm |
| ・ 基材 | 布（コート無し） | | |

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04549>



tesa® 4549

製品案内

特性 / 性能

• 耐摩耗性	優れる	• メッシュ	145 平方インチ当たり
• 破断伸び	12.5 %	• 印字可	Yes
• 引張強度	100 N/cm	• 耐熱性 (30分間の暴露後、アルミから剥離)	140 °C

被着体ごとの粘着強さ

• スチール粘着力	3.6 N/cm
-----------	----------

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。