

tesa® 64958

製品情報



PEフォーム両面粘着テープ（低密度PEフォーム）

製品の説明

tesa® 64958は、PEフォーム基材に合成ゴム系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。

特徴

- ・ テープ厚：1050μm
- ・ 色：白
- ・ 粗面にも非常にじみ易く、高い初期粘着力を持っています
- ・ 軽い圧縮でも優れた粘着強さを発揮します
- ・ 低極性部材（PP、PEなど）に対してもよくできます
- ・ 手切れ性が良好です
- ・ 撥発性有機溶剤を使用していません

用途例

- ・ 化粧パネル、耐熱パネル、内装材などの施工時の仮固定
- ・ 建築材製造および施工時の接着剤硬化までの仮固定
- ・ ネジ、ビス等作業時時の部材の仮固定
- ・ POP、POSディスプレイの製造
- ・ ポスター、屋内標識、看板などの固定

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

・ 基材	PEフォーム	・ 色	白
・ 粘着剤	合成ゴム	・ ライナー厚	70 μm
・ ライナー	グラシン	・ ライナー重量	80 g/m ²
・ 総厚	1050 μm		

特性／性能

・ 破断伸び	200 %	・ 耐熱性（短時間）	60 °C
・ 引張強度	7 N/cm	・ 耐熱性（長時間）	40 °C
・ 40°Cせん断強度	標準	・ 耐老化性（UV）	標準
・ タック	優れる	・ 耐薬品性	標準

tesa® 64958

製品情報

粘着力

• ABS粘着力 (初期)	6 N/cm	• PET粘着力 (14日後)	4 N/cm
• ABS粘着力 (14日後)	6 N/cm	• PP粘着力 (初期)	4 N/cm
• PC粘着力 (初期)	4 N/cm	• PP粘着力 (14日後)	4 N/cm
• PC粘着力 (14日後)	4 N/cm	• PVC粘着力 (初期)	4 N/cm
• PE粘着力 (初期)	4 N/cm	• PVC粘着力 (14日後)	4 N/cm
• PE粘着力 (14日後)	4 N/cm	• スチール粘着力 (初期)	4 N/cm
• PET粘着力 (初期)	4 N/cm	• スチール粘着力 (14日後)	4 N/cm

備考

_NULL

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではありません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、默示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=64958>