



tesa® 51972

製品案内 情報

PETフィルム基材両面テープ 黒

製品の説明

黒色PETフィルムを基材とし、アクリル系粘着剤を用いた両面テープです。

- ・ 初期粘着力に優れ、強い保持力を発揮します。
- ・ 耐熱性に優れています。
- ・ 基材が黒色のPETの為、遮光性、目隠し、色の識別等の効果があります。
- ・ アウトガスが非常に少ないテープです。
- ・ 加工性、寸法安定性に優れています。

用途例

- ・ LCD用バックライト部品、フレームの固定。
- ・ LCD用クッション（ポロン等）への貼り付け固定。
- ・ 軽量化、薄型化を要する用途

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

製品の構成

・ 基材	PETフィルム	・ 総厚	48 µm
・ 粘着剤	アクリル系	・ 色	黒

特性 / 性能

・ 破断伸び	50 %	・ 耐湿性	非常に優れる
・ 引張強度	20 N/cm	・ 耐熱性（短時間）	200 °C
・ 23°Cせん断強度	優れる	・ 耐熱性（長時間）	100 °C
・ 40°Cせん断強度	標準	・ 耐老化性（UV）	非常に優れる
・ タック	標準	・ 耐薬品性	優れる
・ 耐可塑剤性	優れる		



tesa® 51972

製品案内 情報

粘着力

• ABS粘着力 (初期)	5.3 N/cm	• PET粘着力 (14日後)	7 N/cm
• ABS粘着力 (14日後)	6.5 N/cm	• PP粘着力 (初期)	3 N/cm
• アルミニウム粘着力 (初期)	5.2 N/cm	• PP粘着力 (14日後)	4.8 N/cm
• アルミニウム粘着力 (14日後)	7.7 N/cm	• PS粘着力 (初期)	5.4 N/cm
• PC粘着力 (初期)	6.5 N/cm	• PS粘着力 (14日後)	7.1 N/cm
• PC粘着力 (14日後)	8.6 N/cm	• PVC粘着力 (初期)	5.7 N/cm
• PE粘着力 (初期)	3.1 N/cm	• PVC粘着力 (14日後)	9.4 N/cm
• PE粘着力 (14日後)	3.5 N/cm	• スチール粘着力 (初期)	7 N/cm
• PET粘着力 (初期)	5.3 N/cm	• スチール粘着力 (14日後)	9.6 N/cm

備考

Liner variants:

PV20 brown/blue logo glassine paper (71µm; 82g/m²)

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51972>