



# tesa® 68597

## 製品案内

### 200µmPETフィルム基材両面粘着テープ

#### 製品の説明

tesa®68597は、透明PET基材とアクリル系粘着剤を組み合わせた両面粘着テープです。

- ・ 厚み : 150µm
- ・ 優れた粘着性を示します。
- ・ 様々な環境においても優れた耐性を発揮します。
- ・ テープ加工時の適正に優れます。

#### 特徴

- ・ Thickness: 200µm
- ・ High bonding strength
- ・ High resistance to demanding environmental conditions
- ・ Good handling performance in converting processes

#### 用途

一般的な汎用部品の貼り合わせに適しています

#### 仕様 ( 代表値 )

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

#### 製品の構成

- |        |         |          |                     |
|--------|---------|----------|---------------------|
| ・ 基材   | PETフィルム | ・ 色      | 透明                  |
| ・ 粘着剤  | 変性アクリル  | ・ ライナーの色 | 茶色 / 青色ロゴ           |
| ・ ライナー | グラシン    | ・ ライナー重量 | 80 g/m <sup>2</sup> |
| ・ 総厚   | 200 µm  |          |                     |

#### 特性 / 性能

- |             |         |               |        |
|-------------|---------|---------------|--------|
| ・ 破断伸び      | 50 %    | ・ 耐湿性         | 非常に優れる |
| ・ 引張強度      | 30 N/cm | ・ 耐熱性 ( 短時間 ) | 200 °C |
| ・ 23°Cせん断強度 | 優れる     | ・ 耐熱性 ( 長時間 ) | 100 °C |
| ・ 40°Cせん断強度 | 優れる     | ・ 耐老化性 ( UV ) | 非常に優れる |

#### 被着体ごとの粘着強さ

- |                  |           |                    |           |
|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| ・ PC粘着力 ( 初期 )   | 11.8 N/cm | ・ PE粘着力 ( 14日後 )   | 5.9 N/cm  |
| ・ PC粘着力 ( 14日後 ) | 12 N/cm   | ・ スチール粘着力 ( 初期 )   | 12.3 N/cm |
| ・ PE粘着力 ( 初期 )   | 5.2 N/cm  | ・ スチール粘着力 ( 14日後 ) | 13.6 N/cm |



# tesa® 68597

## 製品案内

### 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=68597>