




tesa® 75625

製品案内 情報



250μm黒色 アクリルフォーム両面テープ

製品の説明

tesa®75625は優れた衝撃吸収を有する黒色アクリルフォームの両面テープです。

- ・ 厚み：250μm
- ・ 非常に優れた耐衝撃特性を示します。
- ・ 非常に優れた熱衝撃性能を示します。
- ・ 低温においても優れた耐衝撃性能を示します。
- ・ 幅広い温度範囲で優れた粘着力を発揮します。
- ・ 良好な耐反発特性により、テープ剥がれを防止します。
- ・ 防水、および遮光用途に使用可能です。

用途例

- ・ 耐衝撃特性が必要なタッチパネル・レンズ・スクリーン・リアカバーの固定
- ・ ディ스플레이の固定
- ・ 曲面デザインや極細幅ベゼルの貼り合わせ
- ・ 防水性能を必要とする貼り合わせ

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

・ 基材	アクリル系	・ 色	黒
・ 粘着剤	変性アクリル	・ ライナーの色	透明
・ ライナー	PET	・ ライナー厚	75 μm
・ 総厚	250 μm	・ ライナー重量	105 g/m ²

特性／性能

・ 40℃せん断強度	非常に優れる	・ 耐熱性（長時間）	90℃
・ 耐熱性（短時間）	180℃	・ 耐老化性（UV）	非常に優れる

粘着力

・ アルミニウム粘着力（初期）	8.5 N/cm	・ PC粘着力（初期）	14 N/cm
・ アルミニウム粘着力（3日後）	15.5 N/cm	・ PC粘着力（3日後）	28.5 N/cm
・ ガラス粘着力（初期）	17 N/cm	・ スチール粘着力（初期）	16 N/cm
・ ガラス粘着力（3日後）	18.5 N/cm	・ スチール粘着力（3日後）	19 N/cm



tesa® 75625

製品案内 情報

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=75625>