
tesa® 68567

製品情報



PET基材両面粘着テープ［ディファレンシャル・薄手］100µm厚／透明

製品の説明

tesa® 68567は、PET基材にアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。この製品はオープン側の粘着強さを高く設計したディファレンシャル構造です。

保持力と耐せん断性に優れ、汎用的にお使いいただけます。厳しい環境条件下においても、高い適応力を示します。また、テープ加工に適した特性を有します。

特徴

- テープ厚：100µm
- 色：透明
- 様々な素材の被着体に対し高い接着性能を示します。
- オープン側の粘着強さを高く設計したディファレンシャル構造です。
- 保持力と耐せん断性に優れます。

用途例

- キーフレキの固定
- フォームガスケットの貼り合わせ
- 機械貼りの前の仮固定

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	PETフィルム	• 色	透明
• 粘着剤	アクリル系	• ライナーの色	白/赤ロゴ
• ライナー	グラシン	• ライナー厚	71 µm
• テープ厚	100 µm	• ライナー重量	82 g/m²

特性／性能

• 14日後の再剥離性（85°C, 95%RH）	非常に優れる	• 耐湿性	標準
• 耐可塑剤性	非常に優れる	• 耐老化性（UV）	非常に優れる

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=68567

tesa® 68567

製品情報

粘着力

- ABS粘着力 （初期） 7.6 N/cm
- ABS粘着力 （14日後） 11 N/cm
- ABS粘着力 （カバーサイド、14日後） 0.9 N/cm
- ABS粘着力 （カバーサイド、初期） 0.9 N/cm
- ガラス粘着力 （初期） 9.5 N/cm
- ガラス粘着力 （14日後） 11.3 N/cm
- PC粘着力 （初期） 9.9 N/cm
- PC粘着力 （14日後） 14.7 N/cm
- PC粘着力 （カバーサイド、14日後） 0.9 N/cm
- PC粘着力 （カバーサイド、初期） 0.8 N/cm
- スチール粘着力 （初期） 8.9 N/cm
- スチール粘着力 （14日後） 11.4 N/cm
- スチール粘着力 （カバーサイド、14日後） 0.7 N/cm
- スチール粘着力 （カバーサイド、初期） 0.5 N/cm

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=68567