


tesa® 4982

製品情報



PET基材両面粘着テープ [強粘着] 100µm厚／透明

製品の説明

tesa® 4982は、PET基材にアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。

特徴

- 粘着力、保持力、タックのバランスが良く、耐熱性においても優れた性能を発揮します。
- 一般的な平滑な面を持つ素材に対して、高い粘着力を発揮します。
- 高温下でも、信頼に足る十分な粘着力を保持します。

用途例

- LCDパネルとフレーム又はレンズシート等の固定
- 金属、成型樹脂の固定
- フォーム材との貼り合わせ

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	PETフィルム	• 総厚	100 µm
• 粘着剤	アクリル系	• 色	透明

特性／性能

• 破断伸び	50 %	• 耐可塑剤性	優れる
• 引張強度	20 N/cm	• 耐湿性	非常に優れる
• 23℃せん断強度	非常に優れる	• 耐熱性（短時間）	200 °C
• 40℃せん断強度	非常に優れる	• 耐熱性（長時間）	100 °C
• タック	優れる	• 耐老化性（UV）	優れる

tesa® 4982

製品情報

粘着力

• ABS粘着力（初期）	7.6 N/cm	• PET粘着力（14日後）	8.4 N/cm
• ABS粘着力（14日後）	9.6 N/cm	• PP粘着力（初期）	4.4 N/cm
• アルミニウム粘着力（初期）	7.9 N/cm	• PP粘着力（14日後）	6.2 N/cm
• アルミニウム粘着力（14日後）	10.6 N/cm	• PS粘着力（初期）	8.3 N/cm
• PC粘着力（初期）	9.2 N/cm	• PS粘着力（14日後）	9.2 N/cm
• PC粘着力（14日後）	11 N/cm	• PVC粘着力（初期）	7 N/cm
• PE粘着力（初期）	4.6 N/cm	• PVC粘着力（14日後）	10 N/cm
• PE粘着力（14日後）	5.1 N/cm	• スチール粘着力（初期）	11 N/cm
• PET粘着力（初期）	7 N/cm	• スチール粘着力（14日後）	11.7 N/cm

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではありません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=4982>