



tesa® 62864

製品案内



200μm黒色 耐反発PEフォームテープ

製品の説明

tesa®62864は高い衝撃吸収を有するPEフォームを基材に高い耐衝撃・耐反発特性を有する粘着剤を組み合わせた黒色両面テープです。

- 非常に優れた耐反発特性により、テープ剥がれを防止します。
- 非常に優れた耐衝撃特性を示します。

特徴

- Superior anti-lens separation performance
- Excellent shear resistance
- Good rework ability and easily clean up residue
- Very good shock performance
- Outstanding anti-lifting performance under high temperature and high humidity

用途

- スマートフォン・タブレットなどの電子機器のレンズ・タッチパネルの固定

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

| | | | |
|--------|---------|------|--------|
| ・ 基材 | PEフォーム | ・ 総厚 | 200 μm |
| ・ 粘着剤 | 変性アクリル | ・ 色 | 黒 |
| ・ ライナー | PETフィルム | | |

特性 / 性能

| | | | |
|-------------|----------|---------------|-----|
| ・ 破断伸び | 190 % | ・ 40°Cせん断強度 | 優れる |
| ・ 引張強度 | 9.3 N/cm | ・ 耐湿性 | 優れる |
| ・ 23°Cせん断強度 | 優れる | ・ 耐老化性 (UV) | 優れる |

被着体ごとの粘着強さ

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| ・ ABS粘着力 (初期) | 4.8 N/cm | ・ ガラス粘着力 (14日後) | 8.3 N/cm |
| ・ ABS粘着力 (14日後) | 8.3 N/cm | ・ PC粘着力 (初期) | 3.3 N/cm |
| ・ アルミニウム粘着力 (初期) | 5.2 N/cm | ・ PC粘着力 (14日後) | 9.5 N/cm |
| ・ アルミニウム粘着力 (14日後) | 8.5 N/cm | ・ スチール粘着力 (初期) | 5.6 N/cm |
| ・ ガラス粘着力 (初期) | 5.6 N/cm | ・ スチール粘着力 (14日後) | 9.6 N/cm |

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=62864>



tesa® 62864

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、默示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=62864>