tesa® 64908

製品情報



プライマーレスPEフォームテープ 800µm厚／黒

製品の説明

tesa® 64908は、プライマーレス粘着剤を塗工したPEフォームテープです。テープ厚は0.8mmで、バンパー裏に取り付けるセンサーブラケットやインテリアトリムの固定に適します。

プライマーレス粘着剤は、プライマー不使用で低極性のクリアコートやPPやPP/EPDM等の被着体への初期粘着性能に優れています。貼り合わせ後、5°C以下の温度環境においても変わらない粘着性能を発揮します。PEフォームを使用しているため、－40°Cの環境下においても優れた耐衝撃性を発揮します。

また、高い濡れ性を示し、凹凸のある表面にも高い追従性を示します。テープ断面がべたつきにくく、加工性に優れます。

特徴

- テープ厚：800µm
- 色：黒
- ライナー：シングル
- 難接着材料の被着体に対し高い接着性能を示します。
- プライマーを塗布せずお使いいただけます。

用途例

tesa® 64908は、小型の自動車外装部品やインテリアトリムの固定に好適です。

- バンパー裏のセンサーブラケット固定
- 小型のインテリアトリムおよびエクステリアトリムの固定
- エンブレムの固定
- ロゴの固定

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	PEフォーム	• 色	黒
• 粘着剤	LSE	• ライナーの色	茶
• ライナー	グラシン	• ライナー厚	69 µm
• テープ厚	800 µm		

特性／性能

• 破断伸び	390 %	• 引張強度	8 N/cm

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=64908PV0BK

tesa® 64908

製品情報

粘着力

- PP粘着力 （初期） 19 N/cm
- PP粘着力 （14日後） 19 N/cm
- スチール粘着力 （初期） 19 N/cm
- スチール粘着力 （14日後） 19 N/cm

備考

ライナー情報

- PV0：グラシン紙（茶色）、ライナー厚：69 µm

剥離粘着強さ（スチール、PP）

初期・14日後双方の条件において、基材のPEフォームが破壊されることを確認しています（破壊モード：材料破壊）

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=64908PV0BK