



tesa[®] 53799 PV2

製品案内情報

PEラミネート、PET/綿布 粘着テープ

製品の説明

- 粗い粘着面でも高い粘着力で剥がれ難い
- 強い基材強度
- 防水加工

用途例

- ダクトテープに
- 鉄パイプ、ワイヤーのまとめや固定に
- 日よけ、雨おおいに穴ふさぎに

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|--------|--------|----------|
| • 基材 | PEコート布 | • 総厚 | 310 μm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | • テープ厚 | _NULL μm |

特性／性能

- | | | | |
|----------|--------------------------|-------------------------|--------|
| • 破断伸び | 11 % | • 手切れ性 | 優れる |
| • 引張強度 | 77 N/cm | • 耐摩耗性 | 優れる |
| • カット面平滑 | 優れる | • 耐水性 | 優れる |
| • メッシュ | 80 count per square inch | • 耐熱性（30分間の暴露後、アルミから剥離） | 110 °C |

粘着力

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 4.7 N/cm |
|-----------|----------|



tesa[®] 53799 PV2

製品案内情報

免責事項

tesa[®] (テサ[®]) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=53799>