



tesa® 4244 PV2

製品案内

マスキングテープ

製品の説明

- 柔らかい基材を使用しているため曲線部に良くなじみます
- 耐熱性に優れます
- 引張強度に優れ、よく伸びます

特徴

- Temperature resistance of up to 140°C/1h
- Conformability with the dimensional change during oven drying
- Good conformability with multidimensional surfaces
- Edge does not lift off and residue-free removal

用途

- 自動車のボディー、ウレタンやPP製などのバンパーのペイント
- マスキング作業の見切りライン用に

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|---------|------|--------|
| • 基材 | PVCフィルム | • 総厚 | 137 µm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|------------|---------|----------|--------|
| • 破断伸び | 252 % | • 再剥離性 | 良 |
| • 引張強度 | 36 N/cm | • 手切れ性 | 非常に優れる |
| • フレーミング適性 | 非常に優れる | • 打ち抜き適性 | 良 |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 4.2 N/cm |
|-----------|----------|





tesa® 4244 PV2

製品案内

備考

打ち抜き加工をおこなうための、ライナー付きの製品 (PV4) もございます。

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04244>