



tesa® 4319

製品案内 情報



クレープマスキングテープ

製品の説明

- 柔軟性のあるクレープテープです (伸び58%)
- 深いクレープ (しわ) が通常の紙では出せない伸びを持ち、曲線、曲面への密着性に優れます
- 初期タックも良好です

製品の持続可能性 (サステナビリティ)

ライナーを除く製品全体におけるバイオベース含有率67% (重量比)



詳細はこちら : <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特徴

- The high elongation of the crepe backing makes it suitable especially for 3-dimensional objects.
- Thanks to the thick adhesive layer, the masking tape holds reliably even on rough surfaces.
- The strong and conformable paper backing of tesa® 4319, makes it suitable even for more like applications surface protection where a high mechanical resistance is needed.
- The flexible masking tape saves you corrections that are time-consuming.
- With the combination of high-quality surface protection tape and sound workmanship, you will achieve optimum working results.

用途例

- シーリング材や紙、エッジプロテクションを行っての塗装作業マスキングに適しています

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|-------|----------------|--------|
| • 基材 | クレープ紙 | • 自然由来の原料 (重量) | 67 % |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | • 総厚 | 375 µm |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|---------|-------------|--------|
| • 破断伸び | 58 % | • 手切れ性 | 非常に優れる |
| • 引張強度 | 24 N/cm | • 耐熱性 (60分) | 60 °C |



tesa® 4319

製品案内 情報

粘着力

- スチール粘着力 4.5 N/cm

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04319>