



tesa® 60980

製品案内 情報

汎用不織布基材両面粘着テープ

製品の説明

tesa® 60980は、不織布基材に変性アクリル系粘着剤を用いた両面粘着テープです。

特徴

- 粘着力に優れ、且つ極めて高い保持力を有します。
- 耐熱性に優れています。
- ポレオレフィン系樹脂との接着に優れています。
- 打ち抜き特性が良く、カール及びシワ加工を施してある剥離紙は各種銘板固定用として最適です。
- 発泡材及びフェルトに対する粘着力が高く、貼り合わせ加工に適しています。
- ファイルNo.MH25809にUL認定されています。(UL 969-Marking and Labeling System Materials Component)

用途例

- ウレタン等各種発泡材及びフェルトの貼り合わせ
- 紙、プラスチックフィルム、形成品の貼り合わせ及び固定
- 自動車の内装材や天井塩ビシートの固定
- 各種銘板、ディスプレイ用アクリル板や発泡スチロールの固定
- パッキン類の固定
- 革、皮革製品の縫製時の仮止め

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	不織布	• 総厚	140 µm
• 粘着剤	アクリル系	• 色	半透明
• ライナー	PEコート紙		

特性／性能

• 23℃せん断強度	優れる	• 耐熱性（短時間）	200 °C
• タック	非常に優れる	• 耐熱性（長時間）	80 °C
• 耐可塑剤性	標準	• 耐老化性（UV）	非常に優れる
• 耐湿性	非常に優れる	• 耐薬品性	優れる



tesa® 60980

製品案内 情報

粘着力

• ABS粘着力（初期）	9 N/cm	• PC粘着力（14日後）	12.2 N/cm
• ABS粘着力（14日後）	11.2 N/cm	• PE粘着力（初期）	4.3 N/cm
• ガラス粘着力（初期）	9.9 N/cm	• PE粘着力（14日後）	4.6 N/cm
• ガラス粘着力（14日後）	10.4 N/cm	• スチール粘着力（初期）	9.8 N/cm
• PC粘着力（初期）	10.2 N/cm	• スチール粘着力（14日後）	12.1 N/cm

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60980>