tesa® 92111 HiP



製品情報

自動車内装用低極性樹脂向け両面テープ

製品の説明

tesa® 92111 HiPは、自動車内装用部品固定用の黒色の両面テープです。HiPはHigh initial Performanceの略称で、貼り付け直後の粘着性能に優れたシリーズを指します。

低極性被着体用に開発された粘着剤を使用しており、表面処理をすることなく貼り付け可能です。一般的に自動車部品に使用されるPPやPP/EPDM等の低極性樹脂、ABSやPA、PC等の被着体にも貼り付けが可能です。

低VOC製品で内装用に求められる温度領域において使用可能です。低極性樹脂においても動的および静的な応力を吸収し強度を保ちます。シーリング用途にもお使いいただけます。

厚み違い品：tesa® 92105 HiP（0.5mm）、tesa® 92108 HiP（0.8mm）

特徴

- 低極性の被着体にも高い初期粘着力を発揮します。表面処理は不要です。
- 低VOC製品です。（GB27630）
- デザイン性の高い用途にご使用いただける黒色です。
- 耐湿度性に優れます。
- シーリング性に優れます。

用途例

tesa® 92111 HiPは、幅広い種類の樹脂部品同士の接着にお使いいただけます。

- 内装樹脂部品の固定
- 外装樹脂部品の固定
- 自動車用電気モジュールの固定

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=92111PV0BK

tesa® 92111 HiP

製品情報

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	無し	• テープ厚	1100 µm
• 粘着剤	performance polymer foam	• 色	黒
		• ライナーの色	透明
• ライナー	PET		

特性／性能

• せん断強度	非常に優れる	• 耐老化性（UV）	優れる
• 低VOC	非常に優れる		

粘着力

• ABS粘着力 （初期）	28 N/cm	• PP粘着力 （3日後）	40 N/cm
• ABS粘着力 （3日後）	33 N/cm	• スチール粘着力 （初期）	35 N/cm
• PP粘着力 （初期）	29 N/cm	• スチール粘着力 （3日後）	39 N/cm

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=92111PV0BK