tesa® 4962

製品情報

不織布基材両面粘着テープ［強粘着］160µm厚／半透明

製品の説明

tesa® 4962は、不織布基材にアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。高タックで、かつ高い剪断強度を発揮します。

製品の持続可能性（サステナビリティ）

詳細はこちら： https://www.tesa.com/product-sustainability

特徴

- 粘着剤層が厚く粗面でも優れた接着を可能にします。
- 耐光性及び耐老化性に優れています。

用途例

- 金属、プラスチック製等の銘板の固定
- 発泡材（PE,PU 等）の貼り付け固定

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

基材	不織布	色	半透明
粘着剤	アクリル系	ライナーの色	茶
ライナー	紙	ライナー厚	69 µm
総厚	160 µm	ライナー重量	80 g/m²

特性／性能

破断伸び	3 %	耐湿性	非常に優れる
引張強度	8 N/cm	耐熱性（短時間）	200 °C
23°Cせん断強度	優れる	耐熱性（長時間）	80 °C
40°Cせん断強度	標準	耐老化性（UV）	非常に優れる
タック	非常に優れる	耐薬品性	優れる
最低耐熱温度	-40 °C		

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=4962

tesa® 4962

製品情報

粘着力

- ABS粘着力 （初期） 11 N/cm
- ABS粘着力 （14日後） 12 N/cm
- アルミニウム粘着力 （初期） 10 N/cm
- アルミニウム粘着力 （14日後） 10.5 N/cm
- PC粘着力 （初期） 13 N/cm
- PC粘着力 （14日後） 14 N/cm
- PC粘着力 （カバーサイド、14日後） 14 N/cm
- PE粘着力 （初期） 6.5 N/cm
- PE粘着力 （14日後） 7 N/cm
- PET粘着力 （初期） 9.5 N/cm
- PET粘着力 （14日後） 10.5 N/cm
- PP粘着力 （初期） 8.5 N/cm
- PP粘着力 （14日後） 10 N/cm
- PS粘着力 （初期） 12 N/cm
- PS粘着力 （14日後） 13 N/cm
- PVC粘着力 （初期） 11 N/cm
- PVC粘着力 （14日後） 15 N/cm
- スチール粘着力 （初期） 11.5 N/cm
- スチール粘着力 （14日後） 12 N/cm

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=4962