


tesa® 6411

製品情報



アクリルフォーム両面粘着テープ [低表面エネルギー素材対応・プライマーレス] 1100μm 厚／黒

製品の説明

tesa® 6411はアクリルフォームに高性能なLSE素材対応粘着剤を塗工した両面粘着テープです。低表面エネルギー素材に対して優れた接着性能を発揮し、プライマーを使用せずに高い初期接着力を示します。また、柔軟性に優れたアクリルフォームにより、曲面やエッジ部への貼り付けにも適しています。

特徴

- テープ厚：1100μm
- 色：黒
- ライナー：シングル
- 高い粘弾性をもち、異種材料の接合で生じる応力を緩和します。
- プライマーを塗布せずお使いいただけます。
- 低表面エネルギー素材に対する優れた接着性能を示します。
- 各種被着体に対し高い初期接着力を示します。
- 優れた防水性を示します。
- 柔軟なアクリルフォームにより、優れた耐反発性を示します。
- 低温環境での作業にも適しています。

用途例

- 装飾用ガラスパネルの取り付け
- プラスチックパネルの取り付け
- ネームプレート・各種部品の固定
- 塗装・粉体塗装部品の固定
- フック、装飾エレメントなどの家庭用品への固定

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

製品の構成

• 基材	Acrylic foam	• テープ厚	1100 μm
• 粘着剤	LSE	• 色	黒
• ライナー	PEコート紙		

バリエーション情報

- ライナー種類 PE, PEコート紙

tesa® 6411

製品情報

特性／性能

• 23℃せん断強度	優れる	• タック	非常に優れる
• 40℃せん断強度	優れる	• 耐薬品性	優れる
• 70℃せん断強度	優れる		

粘着力

• ABS粘着力（初期）	42 N/cm	• PE粘着力（初期）	22 N/cm
• ABS粘着力（3日後）	46 N/cm	• PE粘着力（3日後）	28 N/cm
• アルミニウム粘着力（初期）	44 N/cm	• PP粘着力（初期）	29 N/cm
• アルミニウム粘着力（3日後）	48 N/cm	• PP粘着力（3日後）	31 N/cm
• ガラス粘着力（初期）	37 N/cm	• スチール粘着力（初期）	46 N/cm
• ガラス粘着力（3日後）	47 N/cm	• スチール粘着力（3日後）	51 N/cm

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=6411>