

tesa® 6308

製品情報



アクリルフォーム両面粘着テープ [低表面エネルギー素材対応・プライマーレス] 800μm厚／グレー

製品の説明

tesa® 6308はアクリルフォームに高性能LSE対応粘着剤を塗工した両面粘着テープです。LSE素材に対して優れた接着性能を発揮し、プライマーを使用せずに高い初期接着力を示します。また、高い粘弾性をもち、異種材料の接合で生じる応力を緩和します。柔軟性に優れたアクリルフォームにより、曲面やエッジ部への貼り付けにも適しています。厚み違いで5製品（400μm、500μm、640μm、1100μm、1500μm厚）展開しています。

特徴

- テープ厚：800μm
- 色：グレー
- ライナー：シングル
- 高い粘弾性をもち、異種材料の接合で生じる応力を緩和します。
- プライマーを塗布せずお使いいただけます。
- 低表面エネルギー素材に対する優れた接着性能を示します。
- 各種被着体に対し高い初期接着力を示します。

用途例

- 装飾用ガラスパネルの取り付け
- プラスチックパネルの取り付け
- ネームプレート・各種部品の固定
- テレビ背面パネルの固定

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	Acrylic foam	• テープ厚	800 μm
• 粘着剤	LSE	• 色	グレー
• ライナー	PE		

特性／性能

• 耐熱性（短時間）	120 °C	• 耐熱性（長時間）	80 °C
------------	--------	------------	-------

tesa® 6308

製品情報

粘着力

• ABS粘着力（初期）	26 N/cm	• PP粘着力（3日後）	32 N/cm
• ABS粘着力（3日後）	30 N/cm	• スチール粘着力（初期）	28 N/cm
• PP粘着力（初期）	29 N/cm	• スチール粘着力（3日後）	33 N/cm

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=6308>