

tesa[®] 60151 Adhesion Promoter Glass



製品 案内

ガラス用粘着プロモーター

tesa ACX^{plus}シリーズの粘着力を向上させるための、ガラス専用粘着プロモーターです。

用途

- 生ガラス面

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

技術データ

• 色	透明	• 粘度	2.5 mPa s
• 硬さ	液体	• 密度	0.81 g/cm ³
• 固体	0.5 %	• 拡大速度	15 m ² /l

追加情報

使用に際してはホコリ、グリース、油、湿気その他の異物が無い状態でご使用ください。

リントフリーの布で、適切な溶剤（エタノール、IPAなど）を用いて使用面を清掃し、プロモーターを使用面全体に薄く塗布ください。塗布に当たってはリントフリー布、ブラシ、塗布用マーカーペン、フェルトなどが使用できます。塗布後に新しいリントフリー布で余分なプロモーターを拭き取ることで最適な性能が発揮できます。

溶媒の揮発のため、約30秒～5分間お待ちください。その後、塗布面の汚染を避けながらtesaACX^{plus}を貼り付けてください。可使時間は5分から15分です。

室温で開封していない場合、シエルライフは12ヶ月です。ご使用に当たってはMSDSも参照ください。

Disclaimer

テサ製品は多くのお客様で多くの実績を持っており、個々のお客様の問題解決に向け情報提供を心がけております。テサ製品はそれぞれの用途に向けて設計されており、目的外の使用に関してはテサテープは使用の結果を保証致しかねます。また、適用用途であってもお客様の環境によっては支障が生じる場合がありますので、使用にあたってはお客様で適合性を御判断ください。御質問がございましたらテサテープに御相談ください。



最新情報につきましては、右記リンク先をご覧ください
<http://l.tesa.com/?ip=60151>