



# tesa® 4934

## 제품 정보



### 양면 천 테이프

### 제품 설명

tesa® 4934은 두꺼운 천 기재에 끈적한 접착제 코팅된 양면 테이프 제품입니다. 솔벤트 프리의 합성고무 접착제를 사용함.

tesa® 4934은 일반적인 용도의 마운팅 테이프임.

tesa® 4934은 손으로 쉽게 찢어짐.

### 특성

- The synthetic rubber adhesive is solvent free.
- tesa® 4934 is a general purpose mounting tape.
- tesa® 4934 is easily hand tearable.

### Applications

유연한 천 기재와 높은 코팅 중량으로 거친 표면 또는 천 표면에 잘 부착됨, 그 예로 카펫 부착에 사용.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### 제품 구조

• 기재 소재	천	• 총두께	200 µm
• 접착제 종류	합성고무	• 컬러	흰색
• 이형지 종류	글라신지		

### 속성 / 성능 값

• 연신률	20 %	• 단기 온도저항	60 °C
• 인장강도	35 N/cm	• 장기 온도저항	40 °C
• Fogging(포깅)	very good	• 정적 전단응력 (23°C)	medium
• Tack	very good	• 정적 전단응력 (40°C)	very good
• 내습성	good	• 정적 전단응력 (70°C)	low
• 노후성 (UV)	medium		



# tesa® 4934

## 제품 정보

### 접착력(수치)

• PE접착력 (초기)	8 N/cm	• PVC접착력 (초기)	14 N/cm
• PE접착력 (14일 경과)	8.5 N/cm	• PVC접착력 (14일 경과)	22.5 N/cm
• PP접착력 (초기)	16 N/cm	• Steel접착력 (초기)	14.5 N/cm
• PP접착력 (14일 경과)	24.5 N/cm	• Steel접착력 (14일 경과)	24 N/cm

## 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04934>