



tesa® 70650

제품 정보

500µm Bond & Detach 양면 블랙 접착&분리 테이프

제품 설명

tesa® 70650 제품은 양면 블랙 마운팅 테이프로, 접착제를 늘려 쉽게 제거할 수 있습니다.

특성

- Thickness: 500µm
- 빛 차단(차광)
- 우수한 고 접착력
- 뛰어난 푸시아웃 성능 및 내충격성
- 장시간 부착후 제거 가능

Applications

- 배터리 마운팅
- 수리 또는 재활용을 위해 부품을 쉽게 제거할 수 있는 옵션이 있는 전자 기기의 컴포넌트의 영구 장착
- 임시 부품 고정
- 디스플레이 및 핸드폰 어플리케이션의 차광 기능

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|--------|----------|-------|
| • 기재 소재 | 없음 | • 컬러 | 검정 |
| • 접착제 종류 | 특수 | • 이형지 두께 | 72 µm |
| • 이형지 종류 | 글라신지 | • 이형지 색깔 | 갈색 |
| • 총두께 | 500 µm | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|-----------|
| • 14일 경과 제거성 (23°C) | very good | • 장기간 온도저항 | 60 °C |
| • 단기간 온도저항 | 90 °C | • 정적 전단응력 (23°C) | very good |
| • 떼어냈을 때 잔여물이 남지 않는 | 네 | • 정적 전단응력 (40°C) | very good |
| • 무용제 | 네 | | |



tesa® 70650

제품 정보

접착력

• 알루미늄접착력 (초기)	14 N/cm	• PE접착력 (초기)	10 N/cm
• 알루미늄접착력 (14일 경과)	14 N/cm	• PE접착력 (14일 경과)	10 N/cm
• Magnesium 면의 접착력 (초기)	12 N/cm	• Steel접착력 (초기)	20 N/cm
• Magnesium 면의 접착력 (14일 경과)	12 N/cm	• Steel접착력 (14일 경과)	20 N/cm

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다