



tesa® 68550

제품 정보

30µm 양면 투명 적합성(conformable) 필름 테이프

제품 설명

tesa® 68550은 얇은 적합성(conformable) PET 필름 기재와 변성 아크릴 접착제로 구성된 투명 양면 접착 테이프입니다.

tesa® 68550의 특성

- 두께: 30µm
- 두께가 상대적으로 얇아도 우수한 점착력을 보임
- 적합성(conformable)이 뛰어나며 곡면에도 잘 부착됨
- 까다로운 환경에서도 내성이 뛰어남

Applications

- LCD 프레임에 반사 필름 고정
- 얇은 플라스틱 필름의 접합

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

• 기재 소재	PET필름	• 총두께	30 µm
• 접착제 종류	변성 아크릴	• 컬러	투명성

속성 / 성능 값

• 연신률	50 %	• 노후성 (UV)	very good
• 인장강도	7 N/cm	• 단기간 온도저항	200 °C
• Tack	medium	• 장기기간 온도저항	100 °C
• 내습성	very good	• 정적 전단응력 (23°C)	good

점착력

• ABS점착력 (초기)	5 N/cm	• PET점착력 (14일 경과)	6 N/cm
• ABS점착력 (14일 경과)	6 N/cm	• PP점착력 (초기)	2.5 N/cm
• 알루미늄점착력 (초기)	4.7 N/cm	• PP점착력 (14일 경과)	4 N/cm
• 알루미늄점착력 (14일 경과)	7 N/cm	• PS점착력 (초기)	4.6 N/cm
• PC점착력 (초기)	6 N/cm	• PS점착력 (14일 경과)	6.4 N/cm
• PC점착력 (14일 경과)	7.8 N/cm	• PVC점착력 (초기)	5.1 N/cm
• PE점착력 (초기)	2.6 N/cm	• PVC점착력 (14일 경과)	8.6 N/cm
• PE점착력 (14일 경과)	3 N/cm	• Steel점착력 (초기)	6 N/cm
• PET점착력 (초기)	4.8 N/cm	• Steel점착력 (14일 경과)	8.2 N/cm

최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=68550>



tesa® 68550

제품 정보

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다

최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=68550>