



tesa® 4330

제품 정보



도장 작업용 고성능 종이 마스킹 테이프 (최대 140°C의 오븐 건조)

제품 설명

tesa® 4330은 내습성의 크레이프지 마스킹 테이프로서 유연하고 인장 강도가 높습니다.

지속가능한 측면



자세한 내용을 확인하세요: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applications

기타 어플리케이션:

- 플레이팅 전 회로 기판 마스킹
- 케이블 번들링
- 포장

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|--------------|----------------|--------|
| • 기재 소재 | 약간 크레이프화된 종이 | • 바이오기반 (무게기준) | 48 % |
| • 점착제 종류 | 천연고무 | • 총두께 | 175 µm |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|-------------|---------|---------------|-----------|
| • 연신률 | 12 % | • 내열성 (60분) | 140 °C |
| • 인장강도 | 42 N/cm | • 떼어내기 쉬운 | 네 |
| • 내열성 (30분) | 160 °C | • 손으로 찢을 수 있는 | very good |

점착력

- | | |
|------------|----------|
| • Steel점착력 | 4.8 N/cm |
|------------|----------|



tesa® 4330

제품 정보

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=04330>