





# tesa® 68618

## 제품 정보

### 접착력

• ABS접착력 (초기)	6.5 N/cm	• PMMA접착력 (14일 경과)	10.1 N/cm
• ABS접착력 (14일 경과)	10 N/cm	• PP접착력 (초기)	4.3 N/cm
• 알루미늄접착력 (초기)	5.8 N/cm	• PP접착력 (14일 경과)	4.7 N/cm
• 알루미늄접착력 (14일 경과)	10.4 N/cm	• PS접착력 (초기)	7.7 N/cm
• PC접착력 (초기)	8.8 N/cm	• PS접착력 (14일 경과)	11.6 N/cm
• PC접착력 (14일 경과)	9.1 N/cm	• PVC접착력 (초기)	5.4 N/cm
• PET접착력 (초기)	5.7 N/cm	• PVC접착력 (14일 경과)	10.6 N/cm
• PET접착력 (14일 경과)	7.3 N/cm	• Steel접착력 (초기)	9 N/cm
• PMMA접착력 (초기)	9.7 N/cm	• Steel접착력 (14일 경과)	11 N/cm

### 비고

라이너 특성:

PV43 화이트 PE코팅 종이 라이너 / Blue tesa logo

### 면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다