



# tesa® 61350

## 제품 정보



### 블랙 PET 양면 테이프

#### 제품 설명

tesa® 61350 제품은 블랙 PET 백킹과 끈적한 아크릴 점착제로 구성된 양면 자가 점착 테이프입니다.

#### 특성

- 두께: 50µm
- 탁월한 고접착력
- 탁월한 Push-out 푸시아웃 저항
- 빠른 접착 성능
- 까다로운 환경 조건에 대한 뛰어난 내성

#### Applications

- Demanding mounting applications

\* Components mounting

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### 제품 구조

기재 소재	PET필름	컬러	검정
점착제 종류	변성 아크릴	이형지 두께	71 µm
이형지 종류	글라신지	이형지 무게	80 g/m <sup>2</sup>
총두께	50 µm	이형지 색깔	흰색바탕과 테사로고

#### 속성 / 성능 값

연신률	70 %	노후성 (UV)	very good
인장강도	20 N/cm	단기간 온도저항	200 °C
Tack	medium	장기간 온도저항	100 °C
내습성	very good	정적 전단응력 (40°C)	good

#### 점착력

ABS점착력 (초기)	7.8 N/cm	PMMA점착력 (초기)	11.1 N/cm
ABS점착력 (14일 경과)	8.5 N/cm	PMMA점착력 (14일 경과)	12 N/cm
유리점착력 (초기)	12 N/cm	Steel점착력 (초기)	9.6 N/cm
유리점착력 (14일 경과)	12.2 N/cm	Steel점착력 (14일 경과)	12.7 N/cm



# tesa® 61350

## 제품 정보

### 면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다.



최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=61350>