



# tesa® 4244 PV2



## 제품 정보

고점착 디자인 페인팅용 파인라인 테이프

## 제품 설명

tesa® 4244 PV2는 천연고무 접착제를 사용한 PVC 파인라인 마스킹용 테이프로 인장 강도와 신장율이 높으며 코팅 중량이 높아 거친 표면과 특수 용도로 사용하기에 알맞습니다.

- 고온에서 수축되지 않음
- 오븐 건조 중의 치수 변화가 적음
- 들뜨지 않고 제거 시 잔사가 남지 않음
- 거친 표면에서도 점착력이 뛰어남

## 특성

- Temperature resistance of up to 140°C/1h
- Conformability with the dimensional change during oven drying
- Good conformability with multidimensional surfaces
- Edge does not lift off and residue-free removal

## Applications

다양한 파인라인 어플리케이션에서의 마스킹 & 디자인

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### 제품 구조

- |          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| • 기재 소재  | PVC 필름 | • 총 두께 | 137 µm |
| • 접착제 종류 | 천연고무   |        |        |

### 속성 / 성능 값

- |        |           |               |           |
|--------|-----------|---------------|-----------|
| • 연신률  | 252 %     | • 다이컷팅에 적합    | 네         |
| • 인장강도 | 36 N/cm   | • 떼어내기 쉬운     | 네         |
| • 난연   | very good | • 손으로 찢을 수 있는 | very good |

### 점착력(수치)

- |             |          |
|-------------|----------|
| • Steel 점착력 | 4.2 N/cm |
|-------------|----------|

### 추가정보

tesa® 4244 PV2 is also available for converting and die-cutting with a paper liner 4244 PV6:

adhesion to steel = 5,4N/cm

peel off force from liner = 20 cN/cm,

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04244>



# tesa® 4244 PV2

제품 정보

추가정보

die cuts are available as tesa® 54244 PV2

## 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04244>