



tesa® 4319

제품 정보



플렉시블 마스킹테이프

제품 설명

tesa® 4319 제품은 높은 크레이프 페이퍼 기재와 천연 고무 접착제로 구성된 매우 플렉시블한 마스킹 테이프다. 이 마스킹 테이프는 특히 곡선을 테이핑하는 데 유용하다. 크레이프 기재는 연장(팽창)력이 높아 특히 3차원 물체에 적용이 가능하다. 본 마스킹 테이프는 접착층이 두꺼워 거친 표면에서도 안정적으로 고정된다. 테사® 4319 제품은 강하고 순응력있는 종이 기재로 고도의 기계적 저항이 필요한 애플리케이션 표면 보호에도 적합하다. 고품질의 표면보호 테이프와 고도의 기술이 어우러져 최적의 작업 성과를 거둘 수 있을 것이다. 이 플렉서블 마스킹 테이프 사용시 상당한 수정 작업 시간을 단축 할 수 있다.

지속가능한 측면



자세한 내용을 확인하세요: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applications

- tesa® 4319 제품은 플렉시블한 마스킹 테이프로 다양한 도장 용도에 적합하며, 특히 곡면 마스킹에 적합
- * 본 마스킹 테이프는 거친 표면에서도 빠르고 안정적인 마스킹을 보장
- * 어플리케이션 도중 테이프를 늘리면 곡선이나 3차원 물체에서도 테이핑 가능
- * 본 테이프는 손으로 찢을 수 있음

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|------|----------------|--------|
| • 기재 소재 | HDPE | • 바이오키반 (무게기준) | 67 % |
| • 접착제 종류 | 천연고무 | • 총두께 | 375 µm |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|--------|---------|---------------|-----------|
| • 연신률 | 58 % | • 내열성 (60분) | 60 °C |
| • 인장강도 | 24 N/cm | • 손으로 찢을 수 있는 | very good |

접착력

- | | |
|------------|----------|
| • Steel접착력 | 4.5 N/cm |
|------------|----------|



tesa® 4319

제품 정보

비고

Recommendation: 권장사항

크레이프기재를 늘리면 도장 가장자리가 균등하게 마감되고 접착력이 좋아진다.

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다

최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=04319>