

tesa® 4302

제품정보



고성능 종이 마스킹 테이프 (160°C)

제품 설명

tesa® 4302는 크레이프지 마스킹 테이프로서 특히 고도의 성능이 필요한 자동차 페인트(수성 및 유성 페인트 도장), 오븐건조 공정에 적합합니다.

기재에 완벽하게 점착되며 도장면에도 벗겨짐 없이 점착 가능합니다.

tesa® 4302는 고무, 유리, 페인트면에서 뗄 때 찢어지지 않고 잔사 없이 제거가 가능합니다. 또한 고열 공정 이후 저온에서도 잘 제거됩니다.

미세한 주름이 있어 모서리 부분에서의 사용도 적합합니다.

지속가능한 측면



자세한 내용을 확인하세요: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

특성

- 천연 고무 점착제는 페인트, 금속, 유리, 고무 및 플라스틱과 같은 다양한 표면에 높은 밀착력을 제공.
- 코너링이 양호한 우수한 순응성을 지닌 매끄러운 터치 페이퍼 백킹.
- 냉각 후에도 잔여물이나 찢어짐 없이 제거할 수 있음.

Applications

최대 160°C/1시간까지 이어지는 오븐 건조의 까다로운 자동차 도장 작업의 마스킹 애플리케이션에 적합.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|--------------|--|--------|
| • 기재 소재 | 약간 크레이프화된 종이 | • Total sustainable product | 70 % |
| • 점착제 종류 | 천연고무 | excl. liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • 총두께 | 170 µm |

tesa® 4302

제품정보

속성 / 성능 값

• 연신률	10 %	• 떼어내기 쉬운	네
• 인장강도	46 N/cm	• 손으로 찢을 수 있는	very good
• 내열성 (60분)	160 °C		

점착력

• Steel점착력	4 N/cm
------------	--------

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=4302>