

tesa® 6930BK3 PV3 검정

제품정보

속성 / 성능 값

• Tamper Evidence	네	• 레이저에 적합	CO#, Nd:YAG, Yb:YAG
• 내습성	very good	• 성에(frost) 저항성	-40 °C
• 내화학성	very good	• 이형지로 부터의 제거력	0,5-10
• 노후성 (UV)	very good	• 장기간 온도저항	120 °C
• 단기간 온도저항	250 °C		

점착력

- Steel점착력 1.8 N/cm

비고

Standard Dimensions:

Width: 100mm and 120mm. Length: 300m

Assortment and Technical Data:

6930 PV3 black/ white glossy: Adhesive 25g/m², Thickness 95µm without Liner. Color code: 04

6930 PV3 black/ white matt: Adhesive 25g/m², Thickness 95µm without Liner. Color code: 28

6930 PV3 silver/ black glossy: Adhesive 25g/m², Thickness 110µm without Liner. Color code: 35

6930 PV3 silver/ black matt: Adhesive 25g/m², Thickness 110µm without Liner. Color code: 34

6930 PV8 white/ black glossy: Adhesive 25g/m², Thickness 118µm without Liner. Color code: 08

Special variant:

6930 PV6 black/ white glossy: Adhesive 35g/m², Thickness 140µm without Liner. Color code: 04

Width: 100mm and 120mm. Length: 200m

In certain cases, additional thickness proves beneficial in handling.

최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=6930BK3>

tesa® 6930BK3 PV3 검정

제품정보

비고

Optional: 6930 with UV-Footprint adhesive (MU49):

tesa® 6930 MU49 is equipped with a special acrylic adhesive system, which leaves an UV-detectable trace (“UV-Footprint”). This special variant is available upon request.

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=6930BK3>