


tesa® 70635

Bond & Detach

제품정보

350µm double-sided black bond and detach



제품 설명

tesa® 70635 is a double-sided mounting tape which can be removed by stretching the adhesive

특성

- Thickness: 350µm
- Light blocking
- Very high bonding strength
- Superior push out and shock resistance
- Easy removability even after long bonding time

Applications

- Battery mounting
- Permanent mounting of components in electronic devices with the option to remove the parts for repairing or recycling
- Temporary fixation of components
- Light blocking in displays and mobile phone applications

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|--------|----------|-------|
| • 기재 소재 | 없음 | • 컬러 | 검정 |
| • 점착제 종류 | 특수 | • 이형지 두께 | 72 µm |
| • 이형지 종류 | 글라스지 | • 이형지 색깔 | 갈색 |
| • 총두께 | 350 µm | | |

제품군

- | | |
|----------|----|
| • 가능한 색상 | 검정 |
|----------|----|

속성 / 성능 값

- | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|-----------|
| • 14일 경과 제거성 (23°C) | very good | • 장기간 온도저항 | 60 °C |
| • 단기간 온도저항 | 90 °C | • 정적 전단응력 (23°C) | very good |
| • 떼어냈을 때 잔여물이 남지 않는 | 네 | • 정적 전단응력 (40°C) | very good |
| • 무용제 | 네 | | |

tesa® 70635

Bond & Detach

제품정보

점착력

• 알루미늄점착력 (초기)	13 N/cm	• PE점착력 (초기)	9 N/cm
• 알루미늄점착력 (14일 경과)	13 N/cm	• PE점착력 (14일 경과)	9 N/cm
• Magnesium 면의 점착력 (초기)	11 N/cm	• Steel점착력 (초기)	18 N/cm
• Magnesium 면의 점착력 (14일 경과)	11 N/cm	• Steel점착력 (14일 경과)	18 N/cm

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=70635>