

tesa® 68558



제품 정보

12µm 양면 투명 적합성(conformable) 필름 테이프

tesa® 68558은 얇은 적합성(conformable) PET 필름 기재와 변성 아크릴 접착제로 구성된 투명 양면 접착 테이프입니다.

tesa® 68558의 특성:

- 두께: 12µm
- 두께가 상대적으로 얇아도 우수한 접착력을 보임
- 적합성(conformable)이 뛰어나며 곡면에도 잘 부착됨
- 까다로운 환경에서도 내성이 뛰어남

주 용도

- 매우 작은 설계 공차
- 방열 부품 마운팅

기술 정보 (평균값)

기재된 데이터는 일반적인 자료로서 보증을 의미하지 않습니다.

물성자료

• 기재 소재	PET 필름	• 접착제 종류	변성 아크릴
• 색깔	투명성	• 연신률	50 %
• 총두께	12 µm	• 인장강도	7 N/cm

에대한접착력

• Steel접착력 (초기)	3.8 N/cm	• Steel접착력 (14일 후)	4.9 N/cm
• ABS접착력 (초기)	3.5 N/cm	• ABS접착력 (14일 후)	3.8 N/cm
• PC접착력 (초기)	4.0 N/cm	• PC접착력 (14일 후)	4.6 N/cm
• PE접착력 (초기)	1.0 N/cm	• PE접착력 (14일 후)	1.4 N/cm

제품특성

• 단기 내열성	200 °C	• 내습성	●●●●
• 장기 내열성	100 °C	• 내화학성	●●●●
• Tack	●	• 정적 전단응력 (23°C)	●●●●
• Ageing 저항성(UV)	●●●●	• 정적 전단응력 (40°C)	●●

평가척도: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

tesa® 68558

제품 정보



Disclaimer

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의 사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요
<http://l.tesa.com/?ip=68558>