



tesa® 4968

Produkto Informacija



Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PVC plėvelė	• Spalva	balta
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	ruda
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	popierius	• Antiadhezinio sluoksnio storis	69 µm
• Bendras storis	295 µm	• Antiadhezinio sluoksnio svoris	80 g/m ²

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	130 %	• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	60 °C
• Atsparumas tempimui	30 N/cm	• Lipnumas	labai geras
• Atsparumas chemikalams	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	geras
• Atsparumas drėgmei	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	vidutinis
• Atsparumas minkštikliui	labai geras	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Atsparumas senėjimui (UV)	geras	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	70 °C

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	13.1 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	11 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	20 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	14.1 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	10.3 N/cm	• Sukibimas su PS (pradinis)	11.9 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	20.7 N/cm	• Sukibimas su PS (po 14 dienų)	18.2 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	13.8 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	10.6 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	24.6 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	25.3 N/cm
• Sukibimas su PET (pradinis)	9.6 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	12.5 N/cm
• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	12.7 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	21.2 N/cm



tesa[®] 4968

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04968>