



tesa® 64620

Produkto Informacija



Dvipusė PP plevelės pagrindo lipnioji juosta

Produkto aprašymas

tesa® 64620 yra abipusė lipnioji juosta, kurią sudaro baltas PP plevelės pagrindas ir sintetinio kaučiuko klijų masė.

tesa® 64620 su lydziaisiais klijais yra be tirpiklių ir itin lipni.

tesa® 64620 apsaugota silikonu padengto popieriaus dengiamuoju sluoksniu.

Application Fields

- Kiliminių dangų tvirtinimui
- Bendros paskirties tvirtinimo ir montavimo juosta

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| • Pagrindo medžiaga | PP (polipropileno) plėvelė | • Spalva | balta |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | ruda |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | pergaminas | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 70 µm |
| • Bendras storis | 185 µm | • Antiadhezinio sluoksnio svoris | 78 g/m ² |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|--|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 700 % | • Lipnumas | labai geras |
| • Atsparumas tempimui | 30 N/cm | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | geras |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | prastas | • Statinis atsparumas šlyčiai, 70 °C | vidutinis |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 40 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |



tesa® 64620

Produkto Informacija

Sukibimas su

- | | | | |
|---------------------------------|-----------|---|-----------|
| • Sukibimas su PE (pradinis) | 5 N/cm | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų) | 10 N/cm |
| • Sukibimas su PE (po 14 dienų) | 8 N/cm | • Sukibimas su plienu (pradinis) | 9.5 N/cm |
| • Sukibimas su PP (pradinis) | 8.5 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 14.5 N/cm |
| • Sukibimas su PP (po 14 dienų) | 12.5 N/cm | • Sukibimas su plienu (uždengtoji pusė, pradinis) | 10.5 N/cm |
| • Sukibimas su PVC (pradinis) | 7.5 N/cm | | |

Papildoma informacija

Tinka grindų medžiagoms be plastifikatorių.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonų, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64620>