



# tesa® 4317

## Produkto Informacija



tesa® 4317 yra plona ir lanksti apsauginė dažymo juosta

### Produkto aprašymas

tesa® 4317 yra maskavimo juosta, plono krepuoto popieriaus pagrindu su natūralaus kaučiuko klijais. Juosta skirta daugumai bendro pobūdžio maskavimo darbų, naudojant ar nenaudojant dažų džiovinimą kameroje iki +80°C. Natūralaus kaučiuko klijai užtikrina lipnumą prie daugumos paviršių, tokių kaip metalas, plastikas, stiklas, guma ir pan. Lengvai krepuoto popieriaus pagrindas yra minkštas ir lengvai atplėšiamas ranka. Dažai ir užpildai gerai prilimpa prie išorinės juostos pusės, tokiu būdu išvengiama nutekėjimų ir nutrupėjimų.

### Tvarūs Aspektai



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Application Fields

- tesa® 4317 yra lanksti maskavimo juosta, naudojama atliekant dažymo purškiant, įprasto dažymo ir lakavimo darbus
- Ši maskavimo juosta pasižymi puikiu lipnumu ant įvairių paviršių.
- Juosta tinka džiovinimui kameroje iki +80 °C temperatūroje
- Idealiai tinka lakavimo darbams.
- Puikus lankstumas, galima klijuoti linkiais
- Galima naudoti ant nudažytų metalinių, guminių, stiklinių ir chromo dalių
- Juostą lengva nuklijuoti, taip pat atpėšti reikiamą kiekį ranka

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

- |                   |                             |                                            |        |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | Biologinių medžiagų pagrindu (pagal svorį) | 55 %   |
| Klijų tipas       | natūralus kaučiukas         | Bendras storis                             | 140 µm |

### Properties/Performance Values

- |                                   |         |                                   |             |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|
| Pailgėjimas trūkimo vietoje       | 10 %    | Atsparumas temperatūrai (60 min.) | 80 °C       |
| Atsparumas tempimui               | 38 N/cm | Lengva pašalinti                  | taip        |
| Atsparumas temperatūrai (30 min.) | 100 °C  | Rankomis plėšoma                  | labai geras |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04317>



# tesa® 4317

## Produkto Informacija

### Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 3.3 N/cm

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04317>