



tesa® 4341

Produkto Informacija



Temperatūrai atspari apsauginė dažymo juosta purškiamiems dažams, atspari iki 140 °C

Produkto aprašymas

tesa® 4341 yra smulkiai krepuota, itin tąsi popierinė apsauginė dažymo juosta. Natūralaus kaučiuko klijai be tirpiklių garantuoja juostai gerai subalansuotas lipnumo, sukibimo, atsparumo nuplėšimui ir temperatūrai savybes.

- Labai laksti.
- Labai geras sukibimas.
- Atsparumas aukštomis temperatūroms.
- Atsparus vandeniui pagrindas.
- Atspari karščiui juosta.
- Džiovinimas krosnyje iki 140 °C/1h.

Tvarūs Aspektai

- 55 % biologinės kilmės medžiagų kiekis visame gaminyje, išskyrus įdėklą (pagal svorį).



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application Fields

- Geriausiai tinka ilgoms linijoms ir nedideliems linkiams.
- Skirta aštriems ir tiksliais spalvos ir dažų kraštams.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04341>



tesa® 4341

Produkto Informacija

Application Fields

- Skirta naudoti ant lygių ir lengvai grublėtų paviršių.
- Tinka tirpiklių ir vandens pagrindu paruoštiems dažams.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--|--------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Biologinių medžiagų pagrindu (pagal svorį) | 55 % |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Bendras storis | 190 µm |

Properties/Performance Values

- Atsparumas tempimui 53 N/cm

Papildoma informacija

Ši juosta yra pakankamai atspari drėgnei, o glaistai ir dažai (vandens arba tirpiklio pagrindo) labai gerai prikimba prie juostos išorinės pusės, taip išvengiama jų nutekėjimo per juostą.

tesa 4341 galima lengvai ir be pėdsakų nuplėšti netgi po džiovinimo krosnyje iki 140 °C temperatūroje.



tesa® 4341

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04341>