



tesa® 4962

Produkto Informacija



Aukštos kokybės dvipusė neaustinė juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4962 yra dvipusio lipnumo juosta, kurią sudaro neaustinis pagrindas, padengtas padidinto lipnumo akrilinais klijais.

tesa® 4962 pasižymi šiomis ypatybėmis:

- Puikios sukibimo su skirtingais paviršiais savybės
- Labai gerai susikabina su šiurkščiais paviršiais
- Puikus atsparumas temperatūrai

Tvarūs Aspektai

- tesa® tvaresnis popierinis įdėklas
- Atsakingai išgaunamas popierinis įdėklas (sertifikuotas)
- Nebalintas popierius su 30 % perdirbto pluošto.



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application Fields

Plastikinių ir iš putų padarytų dalių, storo popieriaus, tekstilės ir odos tvirtinimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	neaustinis	• Spalva	pusskaidrė
• Klijų tipas	padidinto lipnumo	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	ruda
	akrilas	• Antiadhezinio sluoksnio storis	69 µm
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	popierius	• Antiadhezinio sluoksnio svoris	80 g/m ²
• Bendras storis	160 µm		



tesa® 4962

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	3 %	• Lipnumas	labai geras
• Atsparumas tempimui	8 N/cm	• Mažiausia temperatūros	-40 °C
• Atsparumas chemikalams	geras	atsparumo riba	
• Atsparumas drėgmei	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	geras
• Atsparumas senėjimui (UV)	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	vidutinis
• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	200 °C

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	11 N/cm	• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	10.5 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	12 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	8.5 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	10 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	10 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	10.5 N/cm	• Sukibimas su PS (pradinis)	12 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	13 N/cm	• Sukibimas su PS (po 14 dienų)	13 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	14 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	11 N/cm
• Sukibimas su PC (uždengtoji pusė, po 14 dienų)	14 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	15 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	6.5 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	11.5 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	7 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	12 N/cm
• Sukibimas su PET (pradinis)	9.5 N/cm		

Papildoma informacija

Apsauginio sluoksnio variantai:

PV0 rudas pergaminas (71µm)

PV6 raudona MOPP plėvelė (80µm)



tesa[®] 4962

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04962>