



tesa® 4970

Produkto Informacija



Didelio lipnumo dvipusė juosta plėvelės pagrindu

Produkto aprašymas

tesa® 4970 yra stora, balta, dvipusio lipnumo juosta, kurią sudaro PVC plėvelės pagrindas ir padidinto lipnumo akriliniai klijai.

tesa® 4970 pasižymi šiomis ypatybėmis:

- Puikus stipraus ilgalaikio ir pradinio lipnumo derinys
- Stora klijų sluoksnio masė užtikrina gerą sukibimą su šiurkščiais arba dulkėtais paviršiais
- Visiškai tinka ilgalaikiam naudojimui

Tvarūs Aspektai

- tesa® tvaresnis popierinis įdėklas
- atsakingai išgaunamas popierinis įdėklas (sertifikuotas)
- nebalintas popierius su 30 % perdirbto pluošto.



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application Fields

- Plastikinių ir medinių apdailos detalių tvirtinimas
- Dekoratyvinių prekybos stendų medžiagų tvirtinimas
- Ženklų ir skalių tvirtinimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PVC plėvelė	• Bendras storis	225 µm
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Spalva	balta



tesa® 4970

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|---|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 20 % | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 60 °C |
| • Atsparumas tempimui | 38 N/cm | • Lipnumas | labai geras |
| • Atsparumas chemikalams | geras | • Mažiausia temperatūros atsparumo riba | -40 °C |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | geras |
| • Atsparumas minkštikliui | labai geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | vidutinis |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | geras | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 70 °C |

Sukibimas su

- | | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Sukibimas su ABS (pradinis) | 13.4 N/cm | • Sukibimas su PET (po 14 dienų) | 11.9 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (po 14 dienų) | 14.4 N/cm | • Sukibimas su PP (pradinis) | 9.7 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (pradinis) | 11.5 N/cm | • Sukibimas su PP (po 14 dienų) | 10.8 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) | 12.6 N/cm | • Sukibimas su PS (pradinis) | 14.7 N/cm |
| • Sukibimas su PC (pradinis) | 16.2 N/cm | • Sukibimas su PS (po 14 dienų) | 15.2 N/cm |
| • Sukibimas su PC (po 14 dienų) | 16.9 N/cm | • Sukibimas su PVC (pradinis) | 12.4 N/cm |
| • Sukibimas su PE (pradinis) | 8.5 N/cm | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų) | 16.6 N/cm |
| • Sukibimas su PE (po 14 dienų) | 9.1 N/cm | • Sukibimas su plieniu (pradinis) | 13 N/cm |
| • Sukibimas su PET (pradinis) | 11.5 N/cm | • Sukibimas su plieniu (po 14 dienų) | 13.6 N/cm |

Papildoma informacija

Taip pat galima versija su už juostą platesniu apsauginiu sluoksniu lengvesniam juostos išvyniojimui iš ritinio – tesa® 7149.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04970>