



tesa® 64621

Industrija

Produkto Informacija

Abipusė skaidri lipnioji juosta

Produkto aprašymas

tesa® 64621 yra abipusė skaidri lipnioji juosta, kurią sudaro PP laikmuo ir sintetinio kaučiuko klijų masė (lydžioji).

tesa® 64621 su lydžiaisiais klijais yra be tirpiklių ir itin lipni.

tesa® 64621 apsaugota silikonu padengto popieriaus dengiamuoju sluoksniu.

Application Fields

- Bendros paskirties fiksacinė juosta
- Dekoratyvinių ir pakavimo medžiagų tvirtinimas klijuojant
- Folijų, audinių, popieriaus ir plastikinių medžiagų klijavimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| • Pagrindo medžiaga | PP (polipropileno) plėvelė | • Spalva | skaidri |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | geltona |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | pergaminas | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 70 µm |
| • Bendras storis | 90 µm | • Antiadhezinio sluoksnio svoris | 78 g/m ² |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 140 % | • Lipnumas | geras |
| • Atsparumas tempimui | 45 N/cm | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | vidutinis |
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | prastas |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | vidutinis | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 40 °C | | |





tesa® 64621

Industrija

Produkto Informacija

Sukibimas su

- | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| • Sukibimas su PE (pradinis) | 5 N/cm | • Sukibimas su PVC (pradinis) | 9 N/cm |
| • Sukibimas su PE (po 14 dienų) | 6.5 N/cm | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų) | 9.5 N/cm |
| • Sukibimas su PP (pradinis) | 8 N/cm | • Sukibimas su plienų (pradinis) | 10 N/cm |
| • Sukibimas su PP (po 14 dienų) | 9 N/cm | • Sukibimas su plienų (po 14 dienų) | 15 N/cm |

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64621>