



tesa® 4964

Produkto Informacija



Dvipusė juosta su audinio pagrindu

Produkto aprašymas

tesa® 4964 sudaro plėsimui atsparus lankstus audinio pagrindas su kaučiuko klijų sistema.

Dėl didelės klijų dangos masės ši juosta labai tinka tvirtinti prie nestandartinių paviršių.

tesa® 4964 dažniausiai nusilupanuo tvirtų paviršių be pėdsakų.

Prieš naudojant tesa® 4964 prie plastifikuotų paviršių, reikėtų atlikti bandymą.

Tvarūs Aspektai

- 50 % biologinės anglies kiekis visame gaminyje be įdėklo (išbandyta pagal EN 16640).



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application Fields

- Tekstilės ritinių sujungimas
- Kilimų klojimas
- Ortopedinių įdėklų ir kulniukų apsaugų laminavimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|--|---------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | audinys | • Bendras storis | 390 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Spalva | balta |
| • Biologinių medžiagų pagrindu (bio anglies apimtis) | 50 % | | |



tesa® 4964

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 6 % | • Atsparumas senėjimui (UV) | vidutinis |
| • Atsparumas tempimui | 80 N/cm | • Lipnumas | labai geras |
| • Atsparumas chemikalams | prastas | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | vidutinis |
| • Atsparumas drėgmei | vidutinis | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | prastas |
| • Atsparumas minkštikliui | geras | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 110 °C |

Sukibimas su

- | | | | |
|--|----------|-------------------------------------|----------|
| • Sukibimas su ABS (pradinis) | 7.3 N/cm | • Sukibimas su PET (po 14 dienų) | 7.2 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (po 14 dienų) | 7.8 N/cm | • Sukibimas su PP (pradinis) | 6.8 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (pradinis) | 7.2 N/cm | • Sukibimas su PP (po 14 dienų) | 6.9 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) | 7.3 N/cm | • Sukibimas su PS (pradinis) | 7.2 N/cm |
| • Sukibimas su PC (pradinis) | 7.4 N/cm | • Sukibimas su PS (po 14 dienų) | 7.5 N/cm |
| • Sukibimas su PC (po 14 dienų) | 7.5 N/cm | • Sukibimas su PVC (pradinis) | 6.9 N/cm |
| • Sukibimas su PE (pradinis) | 5.3 N/cm | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų) | 7 N/cm |
| • Sukibimas su PE (po 14 dienų) | 5.4 N/cm | • Sukibimas su plienų (pradinis) | 7.5 N/cm |
| • Sukibimas su PET (pradinis) | 6.5 N/cm | • Sukibimas su plienų (po 14 dienų) | 7.6 N/cm |

Papildoma informacija

Apsauginio sluoksnio variantai:
PVO rudas pergaminas (71µm)

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.