



tesa® 51960

Produkto Informacija



Kilimų klojimo juosta profesionaliems naudotojams - nuimama -

Produkto aprašymas

tesa® 51960 yra dvipusė kilimų klojimo juosta, kurios atvirąją pusę nuo daugelio paviršių galima nuplėšti beveik be jokių pėdsakų. Ją sudaro PP plėvelė ir akriliniai klijai. Skirtingas sukibimo stiprumas yra specialiai pritaikytas kilimams kloti ir garantuoja labai gerą lipnumą prie daugelio įprastų paviršių.

tesa® 51960 yra labai atspari senėjimui ir plastifikatoriams (nepakeičia PVC / CV grindų spalvos). Didesniu sukibimu pasižyminti pusė yra padengta baltu antiadheziniu sluoksniu.

Application Fields

Naudojama dailiai sudurti kraštus grindų dangos, turinčios putų arba tekstilinį austinį pagrindą, taip pat PVC ir CV dangos, klojamos ant beveik bet kokio paviršiaus.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PP plėvelė, sustiprinta audiniu	• Bendras storis	248 µm
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Spalva	pusskaidrė

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	80 %	• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	60 °C
• Atsparumas tempimui	30 N/cm	• Lipnumas	geras
• Atsparumas chemikalams	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	vidutinis
• Atsparumas drėgmei	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	prastas
• Atsparumas minkštikliui	vidutinis	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	120 °C



tesa® 51960

Produkto Informacija

Sukibimas su

- | | | | |
|--|----------|--|-----------|
| • Sukibimas su PE (pradinis) | 3 N/cm | • Sukibimas su PP (uždengtoji pusė, pradinis) | 4.2 N/cm |
| • Sukibimas su PE (po 14 dienų) | 3.5 N/cm | • Sukibimas su plienu (pradinis) | 4.7 N/cm |
| • Sukibimas su PE (uždengtoji pusė, po 14 dienų) | 5.1 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 6.6 N/cm |
| • Sukibimas su PE (uždengtoji pusė, pradinis) | 4.5 N/cm | • Sukibimas su plienu (uždengtoji pusė, po 14 dienų) | 13.7 N/cm |
| • Sukibimas su PP (pradinis) | 3.5 N/cm | • Sukibimas su plienu (uždengtoji pusė, pradinis) | 9 N/cm |

Papildoma informacija

Pagal DIN 18365 paviršius turi būti lygus, švarus, stabilus ir sausas, taip pat neišteptas aliejumi arba vašku.

(Netinka natūraliam akmeniui)

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51960>