

tesa® 4957

Produkto Informacija



1100 µm dvipusė PE putų lipni juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4957 yra dvipusė PE putų lipni juosta, skirta bendroms montavimo reikmėms. Ji sudaryta iš labai lengvai prisitaikančio PE putų pagrindo ir lipnumą didinančių priedų turinčių akrilinių klijų. tesa® 4957 yra išoriškai sertifikuota langų juostų montavimui.

Funkcijos

- Universalūs klijai, užtikrinantys didelį pradinį sukibimą su daugeliu pagrindų
- Sertifikuojamas sąlyčiui su oda pagal ISO 10993-5 ir ISO 10993-10
- Visiškai tinkama naudoti lauke: atspari UV spinduliams, vandeniui ir senėjimui
- Kompensuoja skirtingą nevienodų medžiagų šiluminį plėtimąsi
- Didelis pradinis sukibimo stipris net esant mažam prispaudimo slėgiui
- Labai gerai sugeria šalčio smūgius

Application Fields

- POS ekranai, parodų pavyzdžių ekspozicijos
- Lentynų briaunų etiketės
- Kabelių kanalai, langų juostos, langų apdailos juostos
- Dekoratyviniai stiklo ar veidrodžio elementai ant baldų
- Saulės modulių rėmai

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PE putos	• Bendras storis	1100 µm
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Spalva	juoda / balta

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	200 %	• Lipnumas	geras
• Atsparumas tempimui	6 N/cm	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	geras
• Atsparumas chemikalams	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	geras
• Atsparumas senėjimui (UV)	geras	• Trumpalaikis atsparumas	80 °C
• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C		

tesa® 4957

Produkto Informacija

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	4 N/cm	• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	4 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	4 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	1.8 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	4 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	3.3 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	4 N/cm	• Sukibimas su PS (pradinis)	4 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	4 N/cm	• Sukibimas su PS (po 14 dienų)	4 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	4 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	4 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	1.7 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	4 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	2.2 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	4 N/cm
• Sukibimas su PET (pradinis)	4 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	4 N/cm

Papildoma informacija

Apsauginio sluoksnio variantai:

* PV0 rudas glazūrinis popierius (71 µm)

* PV10 raudona skaidri PP plėvelė (120 µm)

* PV15 mėlyna PE plėvelė (100 µm)

Lupimo sukibimas:

* iš karto: putų sluoksnio plyšimas ant plieno, aliuminio, ABS, PC, PS, PET, PVC

* po 14 dienų: putų sluoksnio plyšimas ant plieno, aliuminio, ABS, PC, PS, PET, PVC

tesa® 4957 buvo išbandyta ir patvirtinta IFT institute langų juostų montavimui. Bandymas apima UV, lietų su vėju ir vėjo apkrovą. (IFT ataskaitos numeris 509 30742/1).

tesa® 4957

Produkto Informacija

Papildoma informacija

tesa® 4957 buvo išbandyta TÜV Rheinland, Vokietijoje. Bandymas patvirtina ilgalaikį sukibimo našumą po IEC 61215 / 61646 klimato bandymų ir atsparumą 85°C temperatūrai. (TÜV ataskaitos numeris 21209595).

Atsisakymas

Išpūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=4957l>