

tesa® 4657

Produkto Informacija



Temperatūrai atspari akrilu dengta audinio juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4657 yra aukštos klasės akrilu dengta audinio juosta. Ji sudaryta iš 145-to tankumo austos medvilnės tinklelio ir reaktoplastinių natūralaus kaučiuko klijų.

tesa® 4657 labai patvari audinio juosta, dažnai naudojama plyšiams uždengti automobiliuose ir apsauginiais tikslais pramoninio dažymo metu.

Ypatybės:

- nuplėšiama be pėdsakų netgi po aukštos temperatūros poveikio
- labai atspari senėjimui (todėl tinka ilgalaikiam naudojimui)
- labai atspari dažų tirpikliams
- puiki juosta įvairių formų iškirtimui, tiekama ilgais ritiniais su apsauginiu sluoksniu kaip tesa® 4657 PV9
- taip pat tiekama mažos išvyniojimo jėgos versija tesa® 4657 PV1
- gaminama 2 spalvų: juoda, pilka

Tvarūs Aspektai

- 76 % biologinės kilmės medžiagų kiekis visame gaminyje, išskyrus įdėklą (pagal svorį).



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application Fields

- Karščiui atspari apsauga gaminant automobilius ir mašinas
- Langų apvadų apsauga
- Galimas netgi pakartotinas džiovinimas krosnyje
- Ilgalaikis vidinių ir išorinių skylių uždengimas
- Srieginių ir drenažo skylių uždengimas
- Dalinė apsauga apdorojant impregnantais
- Plokščių kabelių tvirtinimas, pvz., ant stogo apvadų, durų skydų, veidrodžių
- Apsauga elektrostatiiniu būdu dengiant milteline danga

tesa® 4657

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	Akrilu padengtas audinys	• Bendras storis	290 µm
• Klijų tipas	reaktoplastinis natūralus kaučiukas	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	geltona
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	popierius	• Antiadhezinio sluoksnio storis	76 µm
• Biologinės kilmės anglies kiekis (pagal DIN EN 16640)	77 %		

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	7.5 %	• Liner release force	0.3 N/cm
• Atsparumas tempimui	105 N/cm	• Rankomis plėšoma	labai geras
• Atsparumas dilimui	labai geras	• Resistenza alle temperature (rimovibilità dall'alluminio dopo 30 min di esposizione)	180 °C
• Atsparumas vandeniui	geras	• Tiesūs plėšimo kraštai	labai geras
• Lengva rašyti	taip	• Tinklelis	145 threads/inch ²

Sukibimas su

• Sukibimas su plienu	4.6 N/cm
-----------------------	----------

Certificates

Certified according to
visi didieji OEM

tesa® 4657

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Atitinka LV 312-1 dielektrinio atsparumo klasę.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=4657>