



# tesa® ACXplus 7273 Multi Purpose (MP)



## Produkto Informacija

800 µm dvipusė juosta su akrilo putos pagrindu

## Produkto aprašymas

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7273 MP yra pilka dvipusė juosta su akrilo putos pagrindu. tesa® ACX<sup>plus</sup> 7273 MP viskoelastinis akrilo putų vidinis sluoksnis sugeria ir išsklaido dinaminę ir statinę apkrovą. Dėl savo unikalios formulės, ši dvipusė akrilo putų juostelė kompensuoja suklijuotų dalių šiluminį pailgėjimą.

## Funkcijos

- Jis sugeria ir išsklaido dinaminę ir statinę apkrovą.
- Dėl šios unikalios formulės jis gali kompensuoti šiluminį sujungtų dalių pailgėjimą.
- Gaminys be PFAS / PFOS

## Application Fields

tesa® ACX<sup>plus</sup> MP produktų grupė yra tinkama daugybei įvairios paskirties klijavimo darbų atlikti.

Kad būtų pasiektas geriausias rezultatas ir galėtume rekomenduoti tinkamą produktą, turime tiksliai žinoti, kokias paskirtis (įskaitant pagrindus, ant kurių klijuojama) bus naudojama juostelė.

tesa® ACX<sup>plus</sup> 726x MP serija ypač tinkama klijuoti emblemas, dekoratyvinius elementus ar tvirtinti ženklus.

## Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

## Product Construction

- |                     |                |                  |        |
|---------------------|----------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | akrilo putos   | • Bendras storis | 800 µm |
| • Klijų tipas       | grynas akrilas | • Spalva         | pilka  |

## Properties/Performance Values

- |                                      |        |                                        |        |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 100 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 200 °C |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|

## Sukibimas su

- |                                       |         |                                      |         |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • Sukibimas su aliuminiu (po 3 dienų) | 35 N/cm | • Sukibimas su plieniu (po 14 dienų) | 28 N/cm |
| • Sukibimas su plieniu (pradinis)     | 16 N/cm | • Sukibimas su plieniu (po 3 dienų)  | 28 N/cm |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=07273>



# tesa® ACXplus 7273 Multi Purpose (MP)

## Produkto Informacija

### Papildoma informacija

Atkreipkite dėmesį, rekomenduojame iš anksto apdoroti paviršių sukibimo gerinimo priemone tesa® Adhesion Promoter. Taip klijuojami elementai sukimba daug geriau, į suklijavimo vietą nepatenka drėgmė ir užtikrinamas ilgalaikis atsparumas. Kokią sukibimo gerinimo priemonę tesa® Adhesion Promoter pasirinksite priklausys nuo pagrindų ir paskirties. Mielai patarsime, norėdami surasti tinkamą sprendimą.

Pagrindo versijos:

- PV44: baltas plėvelinis pagrindas - žymėtas prekės ženklu

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=07273>