



tesa® Sleeve 51026 PV9



Produkto Informacija

PET audinio mova didesniai lankstumui

Produkto aprašymas

tesa Sleeve® 51026 PV9 yra PET audinys, ties kraštai padengtas akriliais klijais ir skirtas klijuoti išilgai.

Pagrindinės ypatybės:

- Didelis atsparumas temperatūrai 150 °C / 3000 val.
- Didelis lankstumas
- Atsparumas dilimui
- Lengvas ir efektyvus klijavimas išilgai

Spalva: juoda ir oranžinė"

Application Fields

tesa Sleeve® 51026 PV9 yra sukurta variklio skyriui ir pasižymi dideliu lankstumu.

Skirta klijuoti išilgai

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PET audinys | • Bendras storis | 220 µm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------|---------|
| • Atsparumas dilimui (10 mm vyniotuvas, LV312) | Class C | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Atsparumas dilimui (5mm vyniotuvas, LV312) | Class B | • Triukšmo slopinimas (LV312) | Class A |
| • Temperature resistance max. | 150 °C | | |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 5.5 N/cm |
|-----------------------|----------|

Papildoma informacija

Standartinis plotis: 68, 78, 100, 130, 155, 195 mm

Standartinis ilgis: 50 m

- Galimos dauguma pločio ir ilgio kombinacijų
- Taip pat tiekama su specialiai pritaikyta perforacija

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51026>



tesa® Sleeve 51026 PV9

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Pynės skersmuo / tesa Sleeve® pločio rekomendacija

< Ø 13 mm / 68 mm > Ø 13 mm – 16 mm / 78 mm

Ø 16 mm – 23 mm / 100 mm

Ø 23 mm – 33 mm / 130 mm

Ø 33 mm – 41 mm / 155 mm

Ø 41 mm – 54 mm / 195 mm

- Standartinis šerdies skersmuo: 76 mm
- " = RAL 2007. Nuolatinio didelio karščio sąlygomis spalva gali šiek tiek išblukti. Spalvos standartas nenurodytas

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51026>