



tesa® 4331

Produkto Informacija



PET maskuojamoji juosta, skirta 220 °C temperatūrai

Produkto aprašymas

„tesa®“ 4331 – tai balta, aukštai temperatūrai atspari maskuojamoji juosta, kurios pagrindą sudaro poliesteris ir neaustinė medžiaga bei silikoniniai klijai. Aukštai temperatūrai atspari juosta naudojama įvairioms reikmėms, ypač maskavimui miltelinio dažymo metu. „tesa®“ 4331 lengvai užklijuojama ir lengvai nuimama vienu veiksmu, nepaliekant likučių.

<span style="background-color: var(--palette-white, #ffffff); color: var(--attrpanel-color-text, #1a2028)

Funkcijos

- Juosta užtikrina aštrius spalvotus kraštus ir puikiai prisitvirtina prie dažų.
- Dėl silikoninės lipniosios sistemos ši maskuojamoji juosta yra itin atspari karščiui, nes net 30 minučių atlaiko ekstremalią temperatūrą iki 200 °C.
- Pašalinimas be likučių atliekant maskavimo darbus
- Didelis sukibimas, užtikrinantis patikimą klijavimą, net prie silikono turinčių paviršių

Application Fields

- „tesa® 4331“ rekomenduojama naudoti maskuojant sritis, kurias reikia apsaugoti atliekant didelės įtampos elektrostatinio miltelinio dažymo procesus.
- Aukštai temperatūrai atspari juosta 30 minučių gali atlaikyti iki 200 °C temperatūrą.
- „tesa® 4331“ gali būti naudojama maskavimui atliekant litavimą banga, pvz., montuojant spausdintines plokštes
- Maskuojamoji juosta nuimama nepaliekant likučių

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PET / neaustinis | • Bendras storis | 110 µm |
| • Klijų tipas | silikonas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------|---------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 100 % | • Lengva pašalinti | taip |
| • Atsparumas tempimui | 53 N/cm | • Rankomis plėšoma | prastas |
| • Atsparumas temperatūrai (60 min.) | 200 °C | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04331>



tesa® 4331

Produkto Informacija

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 4 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04331>