




# tesa<sup>®</sup> 50650 Conformable

## Produkto Informacija

PET maskavimo juosta 220 °C su silikoniniais klijais



## Produkto aprašymas

„tesa<sup>®</sup> 50650“ – tai prigludanti, melsva, permatoma, aukštai temperatūrai atspari maskavimo juosta su poliesterio pagrindu ir silikoniniais klijais. „tesa<sup>®</sup> 50650“ naudojama įvairioms reikmėms, ypač maskavimui miltelinio dažymo procesų metu, paviršiaus apsaugai ir nepolinių medžiagų klijavimui. Dėl silikoninių klijų sistemos ši maskavimo juosta yra itin atspari karščiui – net 30 minučių atlaiko itin aukštą iki 220 °C temperatūrą.

## Funkcijos

- Atsparumas aukštai temperatūrai (iki 220 °C 30 min.).
- Be likučių pašalinama maskuojanti ir paviršių apsauganti juosta.
- Geras prigludimas ir plonas pagrindas užtikrina tikslius dažų kraštus.
- Aukštai temperatūrai atsparią juostą lengva klijuoti ir nuplėšti kaip vieną dalį, nepaliekant likučių.
- Plona juosta gerai priglunda prie netaisyklingų formų, užtikrina tikslius dažų kraštus ir puikų dažų prisitvirtinimą.

## Application Fields

- „tesa<sup>®</sup> 50650“ idealiai tinka užmaskuoti vietas, kurios turi būti apsaugotos miltelinio dažymo metu.
- Aukštai temperatūrai atspari juosta 30 minučių gali atlaikyti iki 220 °C temperatūrą.
- „tesa<sup>®</sup> 50650“ gali būti naudojama paviršiaus apsaugai.
- Maskavimo juosta nuimama nepaliekant likučių.

## Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

## Product Construction

- |                     |                                 |                  |       |
|---------------------|---------------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PETP (polietileno tereftalatas) | • Bendras storis | 55 µm |
| • Klijų tipas       | silikonas                       |                  |       |

## Properties/Performance Values

- |                               |         |                    |         |
|-------------------------------|---------|--------------------|---------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 120 %   | • Hand tearability | prastas |
| • Atsparumas tempimui         | 50 N/cm | • Lengva pašalinti | taip    |

## Adhesion to Values

- |          |          |
|----------|----------|
| • plienų | 3.3 N/cm |
|----------|----------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50650>



# tesa<sup>®</sup> 50650 Conformable

Produkto Informacija

## Papildoma informacija

tesa<sup>®</sup> 50650 taip pat tiekama su specialiu PET antiadheziniu sluoksniu.

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50650>