




tesa® 50650 Conformable

Produkto Informacija

PET maskavimo juosta 220 °C su silikoniniais klijais



Produkto aprašymas

„tesa® 50650“ – tai prigludanti, melsva, permatoma, aukštai temperatūrai atspari maskavimo juosta su poliesterio pagrindu ir silikoniniais klijais. „tesa® 50650“ naudojama įvairioms reikmėms, ypač maskavimui miltelinio dažymo procesų metu, paviršiaus apsaugai ir nepolinių medžiagų klijavimui. Dėl silikoninių klijų sistemos ši maskavimo juosta yra itin atspari karščiui – net 30 minučių atlaiko itin aukštą iki 220 °C temperatūrą.

Funkcijos

- Atsparumas aukštai temperatūrai (iki 220 °C 30 min.).
- Be likučių pašalinama maskuojanti ir paviršių apsauganti juosta.
- Geras prigludimas ir plonas pagrindas užtikrina tikslūs dažų kraštus.
- Aukštai temperatūrai atsparią juostą lengva klijuoti ir nuplėšti kaip vieną dalį, nepaliekant likučių.
- Plona juosta gerai priglunda prie netaisyklingų formų, užtikrina tikslūs dažų kraštus ir puikų dažų prisitvirtinimą.

Application Fields

- „tesa® 50650“ idealiai tinka užmaskuoti vietas, kurios turi būti apsaugotos miltelinio dažymo metu.
- Aukštai temperatūrai atspari juosta 30 minučių gali atlaikyti iki 220 °C temperatūrą.
- „tesa® 50650“ gali būti naudojama paviršiaus apsaugai.
- Maskavimo juosta nuimama nepaliekant likučių.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PETP (polietileno tereftalatas) | • Bendras storis | 55 µm |
| • Klijų tipas | silikonas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------|---------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 120 % | • Lengva pašalinti | taip |
| • Atsparumas tempimui | 50 N/cm | • Rankomis plėšoma | prastas |
| • Atsparumas temperatūrai (30 min.) | 220 °C | | |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 3.3 N/cm |
|-----------------------|----------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50650>



tesa[®] 50650 Conformable

Produkto Informacija

Papildoma informacija

tesa[®] 50650 taip pat tiekama su specialiu PET antiadheziniu sluoksniu.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50650>