



tesa® 51571

Produkto Informacija



Dvipusė neaustinė juosta

Produkto aprašymas

tesa® 51571 yra dvipusė juosta neaustiniu pagrindu. Naudojama ilgalaikiam metalo ir plastiko, pvz., aliuminio, polistireno, polipropileno ar ABS, tvirtinimui. Labai storas klijų sluoksnis itin gerai sukimba su nelygiais paviršiais ir pasižymi labai dideliu pradiniu surišimu.

Application Fields

tesa® 51571 gali būti naudojama
Garintuvo plokštėms tvirtinti šaldytuvų gamyboje

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| • Pagrindo medžiaga | neaustinis | • Spalva | pusskaidrė |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | ruda |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | pergaminas | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 70 µm |
| • Bendras storis | 160 µm | • Antiadhezinio sluoksnio svoris | 78 g/m ² |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 2 % | • Lipnumas | labai geras |
| • Atsparumas tempimui | 9 N/cm | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | geras |
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | labai geras |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | vidutinis | • Statinis atsparumas šlyčiai, 70 °C | geras |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 40 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |



tesa® 51571

Produkto Informacija

Sukibimas su

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|-----------|
| • Sukibimas su ABS (pradinis) | 11.8 N/cm | • Sukibimas su PP (po 14 dienų) | 9 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (pradinis) | 13 N/cm | • Sukibimas su PS (pradinis) | 12.4 N/cm |
| • Sukibimas su PC (pradinis) | 13.4 N/cm | • Sukibimas su PVC (pradinis) | 12 N/cm |
| • Sukibimas su PE (pradinis) | 8 N/cm | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų) | 13 N/cm |
| • Sukibimas su PE (po 14 dienų) | 8.5 N/cm | • Sukibimas su plienu (pradinis) | 12.5 N/cm |
| • Sukibimas su PET (pradinis) | 10.6 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 13 N/cm |
| • Sukibimas su PP (pradinis) | 9 N/cm | • Sukibimas su plienu (uždengtoji pusė, pradinis) | 12.5 N/cm |

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51571>